



SELLADOR ASFALTICO

GRADO AEROPUERTO

ASFASEL-68



ASFASEL-68 GRADO AEROPUERTO, ES UN SELLADOR DE PISTA Y DE CARRETERAS, BASADO EN UNA EMULSIÓN DE ASFALTO DISEÑADA PARA EMBELLECEER Y PROTEGER LA CALZADA. ES UNA FORMULA AVANZADA QUE CONTIENE ADITIVOS POLIMERICOS PARA MAYOR RESISTENCIA

SKYLINE[®]

PROPIEDAD FISICAS

Apariencia:

Líquido pegajoso chocolate.
Negro al estar seco

Máximo de VOC:

Menor que 10 g/L

Temperatura de aplicación:

55°F

Gravedad Específica:

1.3-1.5

Viscosidad:

5,000 - 10,000 cps

Peso Por galón:

10.8-11.6lbs. Por galón

Color:

En estado Líquido, chocolate.
Negro cuando este seco

Consistencia:

Líquido pegajoso

Punto de inflamación:

212°F

Tiempo de curado (50% humedad

relativa, 70° F):

24-48 horas.

Punto de congelación:

No se congela

Contenido del Envase y Peso:

5 galones, aproximadamente
60lbs.

SKYLINE®

RENDIMIENTOS

- Las tasas de cobertura varían según la condición del asfalto existente. Las superficies lisas previamente selladas tendrán un promedio de 400-500 pies cuadrados por cubo.
- Las superficies rugosas y sin sellar tendrán un promedio de 300-400 pies cuadrados por cubo.
- Los asfaltos irregulares de carretera con agregado más grande pueden causar tasas de cobertura inferiores.
- Se recomiendan capas finas, las capas gruesas darán lugar a problemas de cobertura y curado desigual.
- Se puede aplicar una segunda capa 24 horas después de la primera aplicación.



PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Barra y limpie todo superficies con **ASFASEL-68**. Si, el pavimento está extremadamente caliente, aplique una fina niebla de agua antes de sellar; cepille los charcos restantes.

Puede bordear la superficie con una brocha grande o papel tapiz sumergiendo el cepillo en el sellador y bordeando lentamente la superficie (coloque una lona sobre las áreas de concreto para que no coloque el sellador accidentalmente sobre el concreto). Permita que todos los productos de reparación y ASFASEL-68 grado aeropuerto curen completamente durante la noche antes de aplicar el sellador. Las superficies recién pavimentadas deben curarse durante un mínimo de 30 días.

APLICACIÓN

NO DILUYA EL SELLADOR. Aplique sellador solo cuando la temperatura del suelo sea de 55° F y aumente y no sea probable que llueva durante 24 horas. La aplicación a principios de la primavera o al final del otoño cuando el sol está en un ángulo bajo puede evitar que el sellador no se cure correctamente, lo que puede causar un resquebrajamiento. Complete las preparaciones de la superficie y deje que el área se seque por completo (se recomiendan 24 horas). Extienda el sellador de lado a lado tirando de la escobilla de goma a través de la superficie, eliminando el sellador en exceso. Recuerde aplicar una presión firme/ constante ya que no desea dejar una capa gruesa. Una capa delgada es mejor que una capa gruesa. Si se necesita una segunda capa, permita que la primera capa se seque completamente (mínimo de 24 horas) antes de aplicar la segunda capa.

PRECAUCIONES

Evite aplicar sellador cuando sea probable que llueva dentro de las 24 horas posteriores al tiempo de aplicación. Evite aplicar sellador cuando las temperaturas caigan por debajo de 55° F. Deje que todas las superficies reparadas curen 24 horas antes del sellado. Para rellenos de grietas, debe esperar 24 horas. Cuando transporte este producto, asegúrese de que el contenedor esté asegurado y la tapa esté segura. No permita que el recipiente se caiga, ya que esto puede aflojar la tapa y permitir que se produzcan fugas. No transporte en los asientos de pasajeros o dentro del compartimiento de pasajeros de ningún vehículo. Se debe usar ropa protectora y gafas durante la aplicación.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Mientras está mojado, limpie con agua y jabón. Si está seco, flote con un limpiador a base de cítricos. No caliente ni almacene el recipiente a temperaturas superiores a 100° F. Guarde en un lugar fresco. PRODUCTO NO PELIGROSO.

PRECAUCIONES

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos: Enjuague inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos mientras mantiene los párpados abiertos. Consulte a un médico.

Inhalación: Si se desmaya por neblina o vapor, retírelo de la exposición de inmediato; Llamar a un médico. Si la respiración se detiene o es irregular, comience la reanimación, administre oxígeno.

Piel: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con jabón y agua tibia. El aceite vegetal o mineral puede eliminar el material seco.

Ingestión: No induzca el vómito a pesar que puede haber vómitos. Si se producen vómitos, mantenga la cabeza debajo de las caderas para evitar la aspiración de líquido hacia los pulmones. Obtenga atención médica inmediata.

GARANTIA: UN (1)AÑO

NOTA: Los métodos y técnicas descritos en este documento representan algunos que se han utilizado con éxito para obtener los resultados deseados. Permita que el nuevo pavimento cure por completo: recomendamos un mínimo de 12 meses antes del sellado. Si el agua "se incrusta" en el pavimento, no se ha curado completamente. ASFASEL-68 no puede anticipar todas las variaciones en el asfalto, las condiciones climáticas y el equipo. La decisión de utilizar cualquiera de estos métodos y técnicas es totalmente a elección y responsabilidad del usuario. El sellador está garantizado contra defectos por un período establecido en el cubo desde la fecha de la compra cuando se aplica de acuerdo con nuestras instrucciones de aplicación. Dado que el sellador no puede controlar la forma de uso de sus productos después de su venta, el vendedor no será responsable de ningún daño consecuente o indirecto.

El fabricante no se hace responsable de áreas planas, con aguas estancadas, drenaje deficiente o daños. No se aplicarán garantías si los productos se alteran o modifican de alguna manera después de la entrega por parte del vendedor. No existe garantías expresas que se extiendan más allá de la descripción en el presente documento, el fabricante rechaza cualquier garantías implícita. Esta garantía no incluye los costos laborales incurridos por la aplicación, la nueva aplicación o los costos de daños consecuentes. Las fallas debidas a actos de Dios, incendios, defectos estructurales o a causas ajenas a nuestro control están excluidas de esta garantía. Si se utilizaron productos de reparación late. deben usarse para que se cumpla la garantía. No aplica en estacionamientos comerciales.