

MICROESFERAS DE VIDRIO

TT-B-1325D TIPO IV



SKYLINE[®]

Microesferas de vidrio

Microesferas de vidrio Drop-on para uso de aeropuertos con índice de refracción de 1.5, aprobada por la Administración Federal de Aeropuertos (FAA APPROVED) especificación TT-B-1325D:

<u>MALLA U.S</u>	<u>MICRONES</u>	<u>% Pasa</u>
12	1700	100
16	1180	95-100
20	850	35-70
30	600	0-5

Apariencia: Las microesferas son incoloras, transparente, secas, de libre flujo/rodamiento y libre de burbujas y materia foránea.

Redondez: 85% en peso de esferas reales cuando se prueba de acuerdo con la Designación FLH T520-93

Índice de refracción: 1.50 a 1.55 por el método de inmersión en aceite.

Gravedad Específica: Entre 2.3 a 2.5

Resistencia Química: Al ácido clorhídrico, agua cloruro de calcio y sulfuro de sodio, comprobado por métodos descritos en las secciones de la 4.3.6 a la 4.3.9 de las Especificaciones Federales TT-B-1325D.

Revestimientos de Microesferas de Vidrio: Para maximizar la fuerzas de adhesión a la pintura y extender la vida útil de la microesferas, las microesferas de vidrio pasan por proceso de doble revestimientos resistentes a la humedad y adhesivos aplicables a la pintura acrílica de Aeropuerto TT-P-1952F Tipo III y TT-P-1952E Tipo III.

Calidad de las Microesferas de Vidrio: Las microesferas de vidrio se derivan de vidrio virgen con calidad de derretido directo, superficie lisa, incolora, transparente y libre de residuos de carbón.®

Presentación: Tanques plásticos de 50 libras.

Garantía: Un (1) año